

## ISOTECT MP-E

Korrosionsskyddskoncentrat

**Isotect MP-E** är ett vattenblandbart rostskyddskoncentrat, vilket i olika blandningsförhållanden ger en utmärkt rostskyddsfilm. Produkten är fri från lösningsmedel och då den har blandats med vatten ej brännbar. Användningskoncentrationen beror på vilken filmstyrka som önskas av skyddsfilmen.

**Isotect MP-E** emulsioner appliceras vid rumstemperatur antingen i dopptankar eller genom sprayning. När vattnet dunstat bildas en fullgod rostskyddsfilm på behandlade ytor.

Behandlade detaljer med Isotect MP-E kan om så önskas avfettas med alkaliskt tvättmedel eller lösningsmedel.

### Användningskoncentration:

Huvudsakligen användes **Isotect MP-E** för rostskydd för kortare tidsrymd i en koncentration av 10%. Om så fordras kan koncentrationen varieras beroende på önskemål och användning.

### Användningskoncentration:

Utseende		Brun
Densitet vid 20°C	DIN 51757	ca. 0,910g/cm <sup>3</sup>
Viskositet vid 40°C	DIN 51562/1	ca.43mm <sup>2</sup> /s
Droppunkt	ISO 3016	< -21°C
Flampunkt	ISO 2592	ca. 120°C
pH-värde 5% konc.	DIN 51369	9,4

### Hantering / Lagring

Följ föreskrifterna i Säkerhetsdatablad.  
Lagras vid 5-30°C.  
Förvaras frostfritt.